


## Posa piastrelle ceramiche o lapidee senza la rimozione delle piastrelle esistenti

### Tipo struttura:

Massetto con piastrelle ceramiche o lapidee esistenti in buono stato per le quali non è prevista la rimozione.

### Particolare:

Posa del nuovo rivestimento ceramico o lapideo sul rivestimento esistente.



### Schema ciclo

1. Massetto in sabbia e cemento in adesione al supporto o galleggiante, con o senza membrana di disgiunzione antirumore da calpestio.
2. Piastrelle ceramiche o lapidee esistenti ben aderenti al massetto per le quali non è prevista la rimozione.
3. Rasatura di collegamento eseguita con **RALLK Kerasiv K Flex** almeno 24 ore dopo l'applicazione sulle piastrelle esistenti di primer acrilico regolatore dell'adesione **RALLK Primer K** a spruzzo o a pennello.
4. Adesivo **RALLK Kerasiv K Flex** per la posa in interno o in esterno di rivestimenti ceramici o lapidei sia di piccolo che di grande formato.
5. Nuovo rivestimento ceramico o lapideo di finitura.



### Note al ciclo

---

1. Con piastrelle esistenti lisce o smaltate, irruvidire la superficie con spazzole abrasive ed asportare ogni residuo di polvere prima di proseguire le lavorazioni secondo lo schema riportato.
2. Il nuovo rivestimento ceramico o lapideo dovrà risultare distanziato dalle pareti perimetrali in modo che non sia "in battuta" sull'intonaco.
3. Attendere dalle 24 alle 48 ore prima di accedere ai locali.
4. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotto per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

