


Rinforzo dei giunti murari in murature in mattone pieno

Tipo struttura:

Muratura portante perimetrale o di spina in mattone pieno.

Particolare:

Rinforzo con o senza armatura del giunto murario.



Ciclo applicativo

1. Muratura in mattone pieno.
2. Asportazione del giunto murario fino a 2-3 cm di profondità e successiva integrazione della malta di allettamento asportata con malta strutturale **RALLK Muro K** a base di calce idraulica naturale NHL5. L'operazione può prevedere o meno l'impiego di elementi di rinforzo annegati nella malta di reintegro dei giunti in relazione al progetto di rinforzo.
3. Rasatura di integrazione e/o di regolarizzazione dell'intonaco esistente a basso spessore a ricostituzione della planarità della superficie con **RALLK Rasante K** o in alternativa intonaco a spessore eseguito con **RALLK Muro K**.
4. Finitura lamata per interni o esterni con **RALLK Marmo K** applicata con frattazzo metallico e lamata con spatola metallica flessibile fino ad ottenere una superficie omogenea, liscia e setosa o con altro effetto estetico desiderato (o rifinitura con stabilitura civile, finitura minerale in polvere, finitura in pasta acrilica, silossanica, alla calce o ai silicati o pittura alla calce, silossanica, acrilica, ai silicati secondo quanto previsto a capitolato).



Note integrative

1. Verificare la pulizia dei giunti della muratura, l'assenza di polvere, parti inconsistenti, residui di demolizione, fuliggine, muffa, efflorescenze saline, altro materiale organico, grassi o ogni altro elemento pregiudicante l'adesione della malta di rinforzo o del rasante al supporto.
2. Si rimanda alle singole schede tecniche prodotte per la presa visione delle modalità ed avvertenze applicative.

